

FIŞĂ TEHNICĂ SPUMĂ POLIURETANICĂ PISTOL



Spuma poliuretanică pistol Blue Square este o spumă monocomponentă, gata de lucru, cu gaz propulsor complet inofensiv pentru stratul de ozon.

Caracteristici :

- excelentă aderență pe majoritatea substraturilor (cu excepția Teflon, PE și PP)
- înalt factor de izolare termică și acustică
- foarte bune proprietăți de umplere a găurilor
- foarte bune proprietăți de montaj
- excelentă stabilitate (fără contractare sau post expandare)

Date tehnice:

Baza	Polyuretan
Consistență	Spumă stabilă
Sistem de uscare	Uscare datorită umidității atmosferice
Formare peliculă	15-30 min.
Timp de întărire	5 ore la +23°C
Capacitate de expandare	Unt tub de 750ml poate produce între 25-35 litrii
Temperatură de utilizare	5°C....+35°C
Densitate	18-25 grame/litru
Structură celulară	Cca. 80% celule închise, structura celulară mediu fină
Greutate specifică	Cca. 25kg/m ³ (extrudată, complet întărită)
Rezistență termică	-40°C....+100°C întărită
Caracter	Tixotropic (nu curge)
Absorbție apa	< 1 kg/m ² (24h)
Rezistență la compresiune	>20 kPa la o deformare relativă de 10%
Rezistență la tracțiune	>50 kPa

Aplicații: instalarea ramelor de ferestre și uși; umplerea cavităților; izolarea tuturor cavităților la acoperișuri; crearea ecranărilor fonice; montajul și izolarea ramelor de ferestre și uși; conexiuni între materialele de izolații și acoperișuri; antifonări ale motoarelor; îmbunătățirea izolării termice a sistemelor de răcire.

Ambalaj: Tuburi aerosol 750 ml.

Termen de valabilitate și depozitare: 18 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C până la +25°C; întotdeauna depozitați tubul cu valva în sus.

Instrucțiuni de folosire: Agitați tubul cel putin 20 secunde. Introduceți adaptorul în pistol. Umezii suprafețele prin spray-ere. Umpleți cavitațile doar 65% iar spuma va expanda. Repetați agitarea tubului regulat pe durata lucrului. Dacă aplicați spuma în straturi repetați umezirea după fiecare strat. Spuma proaspătă poate fi îndepărtată utilizând Curatorul de spuma Blue Square sau acetonă. Spuma întărită poate fi îndepărtată doar mecanic. Temperatura de lucru +5°C....+35°C (+20°C....+25°C recomandat)

Măsuri de protecție:

- Aplicați măsurile uzuale de igienă
- Purtați mănuși de protecție și măști protectoare
- Îndepărtați spuma întărită doar mecanic nu prin ardere
- Consultați eticheta pentru mai multe detalii

Observații:

- Nu atingeți suprafața în timpul întăririi spumei la temperaturi joase
- Spuma întărită trebuie protejată de razele ultraviolete prin vopsire sau aplicarea unui strat izolator (silicon, hibrid, poliuretanic sau acrilic)